



תעודת בדיקה מספר 9711905238

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מ.א.ל.מ בע"מ
 מענו : חלוצי התעשייה 13 חיפה 26117
 תאריך ההזמנה : 2017/04/20

תאור המוצר

חומרי בניה
 הדגם הנבדק : . תאורו: לוח אפור עם פסים
 ארץ יצור : סין
 שם היצרן : PHOMI
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2017/04/03 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפילות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

תוצאות הבדיקה כמסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא כמלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה כח"י 755 (2010) כדלהלן:
 דרגת התלקחות - IV (ארבע)
 דרגת צפילות עשן - 4 (ארבע)
 דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
 הערות -
 כינוי הדגם ושם הייצורן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2017/05/07

שם החותם: גנרל מילכאל

שם החותם: ג'ורג' רכרדו

תפקידו: מהנדס בודק

תפקידו: ראש ענף

תאריך הדפסה מקורי

רח' תיבת לבנון 42 תל-אביב 6997701 טל' 03-6465125 פקס' 03-6429080 www.sii.org.il

ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225 פקס' 03-6465059, ענף מוצרי שולד: טל' 03-6465230 פקס' 03-6467659, ענף אש: טל' 03-6465190 פקס' 03-6465233



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 9711905238

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה: 90 X 26.5 ס"מ ועובי כולל של כ- 4 מ"מ

מסה ליחידת שטח: כ- 4094 גר'/מ"ר
מסה ליחידת נפח: כ- 982 ק"ג/מ"ק

דוגמת לוח בגוון אפור עם פסים צד אחד ומשובץ צד שני
המכונה ע"י המזמין:
מוצר לחיפוי קירות על בסיס חימר תוצרת חברת PHOMI, סין.

המחלקה למוצרי בניין



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מספר 9711905238

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	החכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה			תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש						
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755						
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 1% דקות	מ"מ	170.0	170.0	220.0		
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	330.0	280.0	320.0		
2.3.2.2	סיווג המוצר					IV	
2.4	צפיפות העשן						
2.4.4	בליעת אור מקס'	אחוז	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.4.4	סיווג המוצר					4	
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף						
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה				ראה הערה	עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה.
2.5.3	סיווג המוצר					3	