

דין וחשבון על בדיקה מס' 9711906867

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	מ.א.ל.מ בע"מ
מענו :	חלוצי התעשייה 13, חיפה
תאריך ההזמנה :	3/4/2017

דין וחשבון על מוצר

<p>דוגמאות במידות 5X30 ס"מ של חומר המשמש לדברי המזמין כציפוי חיצוני / פנימי על בסיס חימר גוון הדוגמאות : אדום בהיר.</p> <p>שם היצרן ( לדברי המזמין ) : PHOMI , סין .</p>
--

פרטי הבדיקה

<p>הבדיקה בוצעה בתאריך: 21/5/2017 הדוגמאות ניטלו והובאו ע"י בא כח: המזמין</p> <p>תאריך הכנסת הדוגמאות למכשיר הבלייה 4/4/2017</p> <p>גודל המדגם: 2 דוגמאות</p>
---

מהות הבדיקה

<p>בדיקת שינוי גוון האריחים לפי שיטה המסומנת ב- ISO-105-A-2 לאחר בליה U.V. במשך 1000 שעות.</p> <p>(בדיקת בלייה – לפי שיטה מתוארת בת"י 1731 סעיף 3.10.1.</p>
---

<p>דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו</p>	<p>תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.</p>	<p>תוצאות הבדיקה</p>
--	--	----------------------

תוצאות הבדיקה

הערות:
1. בדיקת הבלייה המוצאת נעשתה באמצעות מכשיר בדיקה בעל נורות מטיפוס UV-A - 340 ננומטר.
2. המחזוריים בהם בוצעה הבדיקה הינם: 8 שעות הקרנה בטמפ: $2 \pm 60^{\circ}C$ 4 שעות עיבוי ללא הקרנה בטמפ: $2 \pm 50^{\circ}C$
3. משך זמן הבדיקה: 1000 שעות.
תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.

שם החותם: מהנדס משה חיים

שם החותם: זוהר פייסיק

תפקידו : ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

תפקידו : ראש מדור חומר איטום וציפויים

22/5/2017

תוצאות הבדיקה

שיוני גוון לפי ISO-105	בדיקה חזותית	דוגמא נבדקת	מס' דוגמא
5	לא נראה שינוי בגוון	דוגמת ציפוי על בסיס חימר בגוון אדום בהיר	1

מקרא:

לפי ISO-105 שינוי הגוון בדרגות מס' 5 + 1.

5 – אין שינוי בגוון.

1 – שינוי מהותי בגוון.



דין וחשבון על בדיקה מס' 9711906868

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	מ.א.ל.מ בע"מ
מענו :	חלוצי התעשייה 13, חיפה
תאריך ההזמנה :	3/4/2017

דין וחשבון על מוצר

דוגמאות במידות 5X30 ס"מ של חומר המשמש לדברי המזמין כציפוי חיצוני /פנימי על בסיס חימר. גוון הדוגמאות : אפור
שם היצרן (לדברי המזמין) : PHOMI , סין.

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך: 21/5/2017 הדוגמאות ניטלו והובאו ע"י בא כח: המזמין
תאריך הכנסת הדוגמאות למכשיר הבלייה 4/4/2017
גודל המדגם: 2 דוגמאות

מהות הבדיקה

בדיקת שינוי גוון האריחים לפי שיטה המסומנת ב- ISO-105-A-2 לאחר בליה U.V. במשך 1000 שעות. (בדיקת בלייה – לפי שיטה מתוארת בת"י 1731 סעיף 3.10.1.
---

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו
תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

תוצאות הבדיקה

הערות:
1. בדיקת הבלייה המואצת נעשתה באמצעות מכשיר בדיקה בעל נורות מטיפוס UV-A - 340 ננומטר.
2. המחזוריים בהם בוצעה הבדיקה הינם: 8 שעות הקרנה בטמפ': $2 \pm 60^{\circ}C$ 4 שעות עיבוי ללא הקרנה בטמפ': $2 \pm 50^{\circ}C$
3. משך זמן הבדיקה: 1000 שעות.
תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.

שם החותם: מהנדס משה חיים

שם החותם: זוהר פייסיק

תפקידו : ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

תפקידו : ראש מדור חומרי איטום וציפויים

22/5/2017

תוצאות הבדיקה

שיוני גוון לפי ISO-105	בדיקה חזותית	דוגמא נבדקת	מס' דוגמא
5	לא נראה שינוי בגוון	דוגמת ציפוי על בסיס חימר בגוון אפור	1

מקרא:

לפי ISO-105 שינוי הגוון בדרגות מס' 5 ÷ 1.

5 – אין שינוי בגוון.

1 – שינוי מהותי בגוון.

